



ООО «МеталлПром-инвест»

ИНН 6154094930 / 615401001
347927, РО, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16, оф.315
Тел. 8(8634) 363-511, 340-609, 477-444

<http://metalprominvest.com>
E-mail: marketing@metalprominvest.com
E-mail: mpi.tag@yandex.ru

г. Таганрог

19.08.2022г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на продукцию, отгруженную ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" от 19.08.2022г.

Выпускаемая ООО «МеталлПром-инвест» продукция изготавливается на территории РФ с использованием трубы отечественного производства и соответствует ГОСТ 8965-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопровода Р = 1,6 МПа) Соединительные части изготавливаются из хорошо сваривающейся стали по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-73.

Резьба соединительных частей выполнена по ГОСТ 6357-81.

Муфты выполнены по ГОСТ 8966-75 с использованием труб по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75, ТУ 14-157-30-2002. Перед нарезкой резьбы муфта подвергается 100%-ной галтовке, снятие фаски дополнительно не производится.

Сгоны выполнены по ГОСТ 8969-75 с использованием труб по ГОСТ 3262-75 и 10704-91.

Наименование	Условный Проход D _y , мм	Длина заготовки, мм	Трубная резьба, дюйм	Длина резьбовой части, мм	Кол-во выпущенной продукции, шт.
Резьба стальная.	25	38	1	11	200
Резьба стальная	32	38	1 1/4	13	2000
Резьба стальная	40	40	1 1/2	15	220
Резьба стальная	65	60	2 1/2	19,5	720
Резьба стальная оцинк.	32	38	1 1/4	13	1000
Резьба стальная оцинк.	32	60	1 1/4	13	1000
Резьба стальная	32	60	1 1/4	13	5600
Резьба стальная	32	100	1 1/4	13	100
Сгон стальной	20	100	3/4		11100
Сгон стальной	40	120	1 1/2		140
Сгон стальной оцинк.	20	100	3/4		1650
Сгон стальной	65	170	2 1/2		108
Сгон стальной	25	150	1		420
Сгон стальной оцинк.	15	150	1/2		320
Сгон стальной оцинк.	20	150	3/4		200
Сгон стальной оцинк.	25	150	1		420
Сгон стальной оцинк.	32	150	1 1/4		210

Бочонок стальной	15	55	1/2	9	900
Бочонок стальной оцинк.	15	47	1/2	9	2000
Бочонок стальной оцинк.	15	55	1/2	9	1500
Бочонок стальной оцинк.	50	80	2	17	120
Муфта стальная	50	56	2		450
Муфта стальная	40	48	1 1/2		144
Муфта стальная	32	48	1 1/4		1248
Муфта стальная	25	43	1		450
Муфта стальная	20	36	3/4		800
Муфта стальная	15	34	1/2		900

Трубные заготовки предназначены для соединения водо-газопроводных труб с применением уплотнителя, работающих в условиях неагрессивных сред при t не выше 175 град/С и давлении $P = 1.6$ МПа.

Начальник производства

Мастер цеха



Кучеренко Р.А.

Панаари А.Т.