



ООО "ВАТН-АВТО"  
г. Волжский

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 499

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита  
или номер прокладки (детали) 5,0

Номер партии 499

Дата изготовления 27.09.2017

Масса нетто по накладной

Количество мест в партии по накладной

ГОСТ 481-80

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,8-2,0	1,9
2	Упругая прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кг/см <sup>2</sup> ), не менее	15 (150)* 18 (180)	18,3/183
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - в воде при температуре 100°C и течение 5 ч - в керосине при температуре 23°C и течение 5 ч	10 35	6,6 11,7
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350кг/см <sup>2</sup> ), %	5-15	10,4
5	Восстановленность после снятия давления 35 МПа (350кг/см <sup>2</sup> ), %, не менее	35	44,1
6	Герметичность уплотняемых соединений	Допуск обнаруживать наличие герметичность испытанием образцов	Образцы не зат
7	Устойчивость к изгибу	Допуск быть устойчивым к изгибу и при изгибании не образовывать трещин	Образцы не зат

\*-значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по количеству, внешнему виду, температурным размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии

