



**БАТИ АВТО**  
Группа Temac

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА *0187*

Паронит марки **ПОН-Б** и прокладки из него

Размер листов паронита или номер прокладки (детали) *310*

Номер партии *0187*

Дата изготовления *28.04.2022 г.*

Масса нетто по накладной

Количество мест в партии по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,8-2,0	<i>1,80</i>
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	15 (150)* 18 (180)	<i>18,3/183</i>
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - вода при температуре 100°C в течение 5 ч - в керосине при температуре 23°C в течение 5 ч	10 15	<i>6,3 11,3</i>
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %	5-15	<i>10,0</i>
5	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), %, не менее	35	<i>46,9</i>
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должна обеспечиваться попутно герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к изгибу	Должна обеспечиваться устойчивость к изгибу в при испытании по методу испытаний при изгибе	<i>удовлетворительно</i>

\* значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии \_\_\_\_\_

